FICHA TÉCNICA

FAMILIA · ACRÍLICOS

Selladores al solvente

POXDRIVE

SAS-1 AD

SELLADOR ACRÍLICO AL SOLVENTE ANTIDESLIZANTE

ANTIDESLIZANTE | **SECADO RÁPIDO**

Sistema acrílico base solvente, usado en la protección de pisos tanto en interior como en el exterior. De secado rápido, habilitación al tránsito muy rápida y resistencia mecánica, con el incorporado de árido antideslizante apto para pisos mojados, zonas de alta humedad, presencia de grasas o aceites, escaleras o rampas.

BENEFICIOS CLAVE

✓ **ANTIDESLIZANTE** Árido incorporado para máxima seguridad en pisos mojados y rampas.	✓ **SECADO RÁPIDO** Listo al tacto en 20 min. Habilitación al tránsito entre 16 y 24 hs.	✓ **VERSATILIDAD** Apto para interior y exterior sobre todo tipo de pisos.	✓ **MONOCOMPONENTE** Fácil preparación y aplicación sin necesidad de mezcla.

USOS RECOMENDADOS

◆ **Pisos húmedos**	◆ **Escaleras y rampas**	◆ **Zonas con grasas/aceites**	◆ **Interior y exterior**

DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN	
Vehículo	Resina acrílica
Sólidos inertes	Árido antideslizante
Solvente	Alifáticos y aromáticos
Sólidos en peso	45 %
Sólidos en volumen	45 %
Peso específico	1,0 grs./cm³
PROPIEDADES VISUALES	
Color	Laca transparente
Terminación	Brillante
APLICACIÓN	
Rendimiento ideal	10 m²/L para 40 µm de película seca
Espesor de película seca	30 a 40 µ por mano
Espesor de película húmeda	75 a 100 µ por mano

Cantidad de manos	1 o 2
Componentes	1
Dilución	DILUYENTE POXDRIVE E-1 o multipropósito
SECADO Y REPINTADO	
Secado al tacto	20 minutos
Secado duro	3 horas
Secado final	48 horas
Repintado	1 hora
Habilitación al tránsito peatonal	Entre 16 y 24 horas de aplicado
ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN	
Almacenaje (en condiciones adecuadas)	24 meses
Presentación	Envases de 1, 4, 10 y 20 litros

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar.

INSTRUCCIONES DE USO

SAS-1 AD — Sellador Acrílico Antideslizante

1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

a. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con alcoholes.

b. Lijar para obtener mayor adherencia antes de aplicar.

2 DATOS DE APLICACIÓN

a. La temperatura debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío.

b. Verificar condiciones ambientales antes de iniciar la aplicación.

3 MEZCLADO Y DILUCIÓN

a. Agitar bien el envase antes de usar para homogenizar el árido antideslizante.

b. Diluir con DILUYENTE POXDRIVE E-1 o diluyente multipropósito según técnica de aplicación.

4 SEGURIDAD E HIGIENE

a. Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y ventilado.

b. Evitar el contacto prolongado con la piel; usar guantes y EPP.

c. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

d. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRODUCTOS RELACIONADOS DE LA MISMA FAMILIA

SAS-1	Versión estándar sin antideslizante para superficies secas.
MASTERPOX AN-1 AD	Esmalte epoxi antideslizante para protección superior.
DILUYENTE POXDRIVE E-1	Diluyente de evaporación intermedia para la línea acrílica.