FICHA TÉCNICA

FAMILIA · ACRÍLICOS

Selladores al solvente

POXDRIVE

SAS-1

SELLADOR ACRÍLICO AL SOLVENTE — SECADO RÁPIDO

SECADO RÁPIDO | **MONOCOMPONENTE**

Sistema acrílico base solvente, usado en la protección de superficies (pisos y paredes) tanto en interior como en el exterior. De secado rápido, habilitación al tránsito muy rápida, buen brillo y resistencia mecánica.

BENEFICIOS CLAVE

✓ **SECADO RÁPIDO** Listo al tacto en 20 min. Habilitación al tránsito entre 16 y 24 hs.	✓ **BUEN BRILLO** Terminación brillante de alta estética para pisos y paredes.	✓ **VERSATILIDAD** Apto para interior y exterior sobre todo tipo de superficies.	✓ **MONOCOMPONENTE** Fácil preparación y aplicación sin necesidad de mezcla.

USOS RECOMENDADOS

◆ **Pisos industriales**	◆ **Paredes interiores**	◆ **Superficies exteriores**	◆ **Terminaciones en general**

DATOS TÉCNICOS

COMPOSICIÓN	
Vehículo	Resina acrílica
Sólidos inertes	No contiene
Solvente	Alifáticos y aromáticos
Sólidos en peso	45 %
Sólidos en volumen	45 %
Peso específico	1,0 grs./cm³
PROPIEDADES VISUALES	
Color	Laca translúcida
Terminación	Brillante
APLICACIÓN	
Rendimiento ideal	10 m²/L para 40 µm de película seca
Espesor de película seca	30 a 40 µ por mano
Espesor de película húmeda	75 a 100 µ por mano

Cantidad de manos	1 o 2
Componentes	1
Dilución	DILUYENTE POXDRIVE E-1 o multipropósito
SECADO Y REPINTADO	
Secado al tacto	20 minutos
Secado duro	3 horas
Secado final	48 horas
Repintado	1 hora
Habilitación al tránsito peatonal	Entre 16 y 24 horas de aplicado
ALMACENAJE Y PRESENTACIÓN	
Almacenaje (en condiciones adecuadas)	24 meses
Presentación	Envases de 4, 10 y 20 litros

Los datos consignados fueron determinados en condiciones estándar.

INSTRUCCIONES DE USO

SAS-1 — Sellador Acrílico al Solvente

1 PREPARACIÓN DE SUPERFICIES

a. Remover grasas, aceites y suciedad lavando con alcoholes.

b. Lijar para obtener mayor adherencia antes de aplicar.

2 DATOS DE APLICACIÓN

a. La temperatura debe estar al menos 3 °C por encima del punto de rocío.

b. Verificar condiciones ambientales antes de iniciar la aplicación.

3 MEZCLADO Y DILUCIÓN

a. Agitar el envase antes de usar.

b. Diluir con DILUYENTE POXDRIVE E-1 o diluyente multipropósito según técnica de aplicación.

4 SEGURIDAD E HIGIENE

a. Conservar el envase bien cerrado en lugar fresco y ventilado.

b. Evitar el contacto prolongado con la piel; usar guantes y EPP.

c. En caso de contacto con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua y consultar al médico.

d. Mantener fuera del alcance de los niños.

PRODUCTOS RELACIONADOS DE LA MISMA FAMILIA

SAS-1 AD	Versión antideslizante del SAS-1 para pisos húmedos y rampas.
MASTERPOX I-2	Imprimación epoxi para optimizar el perfil de adherencia.
DILUYENTE POXDRIVE E-1	Diluyente de evaporación intermedia para la línea acrílica.